惠州市银嘉环保科技有限公司

净水技术中心

AG20170114 -01

木质活性炭 TDS 值的测定

地　　址：广东省惠州市大亚湾西区龙海二路 303 号

邮政编码：516083

电话号码：0752-5583930

传真号码：0752-5583930

网　　址：www.water-agplus.com

前言

本标准规定了木质活性炭 TDS 值的试验方法。

本标准由惠州市银嘉环保科技有限公司提出。

本标准起草单位：惠州市银嘉环保科技有限公司。

本标准监制人：刘洪均、冯加劲、张瑾

本标准主要起草人：黄丽花

目录

1、范围：.....2
2、实验设计：.....2
3、实验方法：.....2
4、注意事项：.....2

1、范围：

本标准规定了木质活性炭 TDS 值的试验方法。

本标准适用于木质活性炭。

2、实验设计：

试样在不含二氧化碳的水中煮沸，过滤，冷却后测定滤液的 TDS 值。

3、实验方法：

称取未干燥的试样 2.5g（称准至 0.01g），置于 100mL 的锥形瓶中，加入不含二氧化碳的水（三级水煮沸 3—5min）50mL，加热，缓和煮沸 5min，补添蒸发水，过滤，冷却后测定滤液的 TDS 值。

4、注意事项：

无.